




Presto® Band

banda impermeabilizante línea impermeabilización



Descripción

Actualización: May/2015

Presto® Band es una membrana en rollo formada de dos compuestos: un adhesivo butílico y un foil superior de aluminio reforzado con una película poliéster. Esto constituye un fuerte autoadherible a prueba de agua muy fácil de aplicar en frío.

Materiales

Excelente sobre asfalto, ladrillo, cemento, concreto, metales, plásticos, madera, ladrillo de azotea, teja, materiales aislantes, piedra, vidrio y los elementos comunes de la construcción.

Usos y aplicaciones

Para sellar hermética y permanentemente domos, uniones de lámina-lámina, lamina-muro, muro-vidrio, bajantes y canales, goteras en techos, aislamiento térmico de tuberías, tanques, juntas en cabinas. Excelente como barrera de vapor.

Ventajas

- ✓ Sellado instantáneo
- ✓ Ideal para mantenimiento y acabados
- ✓ Adhiere sobre la mayoría de las superficies
- ✓ Aplicación en frío
- ✓ Ahorra más del 50% de tiempo de trabajo
- ✓ Resistente a los rayos UV

Especificaciones

Adhesivo	Butílico
Soporte	Aluminio reforzado
Liner	Silicón pelable
Espesor (sin liner)	0.7 mm
Resistencia a la tracción	4 N/cm
Resistencia a al pelado	3 N
Temperatura de servicio	-30 a 85°C
Temperatura de aplicación	5 a 80°C
Resistencia a rayos UV	Excelente

Precauciones

Asegúrese de que los sustratos están secos y libres de polvo, partículas sueltas y otros contaminantes. Para superficies porosas o formadoras de polvo se recomienda utilizar un impermeabilizante asfáltico base agua como primer por medio de rodillo o cepillo a un rango de 0.2 a 0.5 l/m². Evitar el contacto con la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Instrucciones

1. Asegúrese un buen alineamiento del rollo, quite el papel protector de la parte inferior y pegue a la banda en el lugar seleccionado.
2. Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda del centro hacia las orillas para prevenir la formación de burbujas de aire.
3. Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación. Se recomienda una presión entre 5 y 15 g/cm².
4. En las operaciones de conexión entre dos cintas, respetar una longitud de recubrimiento de 5 cm.

Almacenamiento y vida de anaquel

5 años en lugar fresco y seco.

Presentación

Rollo de 5 cm. 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. x 10 m. de largo.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea impermeabilización

-Impermeabilizante Presto Termic® -Presto Flex® PU-25

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.15



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51