



## Carpenters High Tack® pegamento amarillo línea madera



### Descripción

Actualización: May/2015

El pegamento Presto® **Carpenters High Tack®** es un líquido amarillo de aspecto lechoso, de olor agradable, no es tóxico y no es inflamable. Es un pegamento formulado especialmente para tener un agarre en húmedo extraordinario y una fuerza de pegado excepcional, además de ser lijable y pintable.

### Materiales

Todo tipo de maderas finas, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, así como corcho, telas, papel, cartón, etc.

### Usos y aplicaciones

Fabricación de puertas, marcos, muebles, artesanías y carpintería en general.

### Ventajas

- ✓ No permite que las piezas se deslicen
- ✓ Alta adherencia
- ✓ No escurre
- ✓ Secado rápido
- ✓ 100% ecológico, libre de solventes
- ✓ Extraordinaria fuerza de pegado
- ✓ Película amarilla
- ✓ Lijable y pintable

### Especificaciones

% Sólidos	53-56
Velocidad de fijación de la pieza	10 min.
Resistencia a la tracción	120 Kg/cm <sup>2</sup> (ruptura)
Tiempo de prensado	20-45 min
Presión (prensa fría)	40-60 psi
Transparencia	Excelente
Viscosidad	4,000-9,000 cps.
pH	4-6

\*El tiempo de secado puede variar de acuerdo al contenido de humedad de la madera y la porosidad de la misma, la cantidad de pegamento aplicado, la humedad atmosférica y la temperatura.

## Precauciones

Evite el contacto con los ojos. En caso de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón después de manipular el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5 °C. Si este fuera el caso, puede acondicionar el producto a baño maría.

## Instrucciones

1. Antes de efectuar las operaciones de pegado asegúrese de acondicionar correctamente las piezas a pegar (dimensionar, cortar, lijar) y una las piezas sin pegamento para comprobar el ensamble. El pegado debe efectuarse máximo 24 horas después de la preparación de las superficies.
2. Asegúrese de que la madera no se encuentre húmeda. Se recomienda una humedad de entre 8 y 14% para garantizar un buen pegado. Es importante que ambas piezas tengan el mismo contenido de humedad.
3. Las partes a unir deberán de estar libres de polvo, aserrín, pelusa y cualquier otro contaminante.
4. Aplique **Carpenters High Tack®** en una de las superficies mediante brocha, rodillo, rasero, llana dentada o máquina aplicadora. La cantidad de adhesivo depende de la porosidad de la madera, pero debe de ser entre 165 a 220 g/m<sup>2</sup>.
5. Una las piezas y preme uniformemente ya sea con sargentos, tenazas, prensa fría, caliente o de membrana. Asegúrese de que el pegamento aflore ligeramente por los bordes de las piezas pegadas, esto garantiza que hubo una buena humectación, presión y dosificación.
6. En lo posible retire el exceso de pegamento antes de que seque con un trapo húmedo. Una vez seco pruebe a retirarlo con un trapo con agua caliente y un formón o gubia o lijando.

## Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en un lugar limpio, seco y ventilado, evitando el contacto directo del envase y/o material con los rayos del sol o frío intenso (heladas) y de la lluvia. No dejar el envase abierto y evitar la contaminación micro bacteriana.

## Presentaciones

Cubeta de 18 Kg. Garrafón 4 Kg. Frasco 1 Kg. 500 g. 250 g.

### **NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

**Otros productos de la línea madera**

-Pegamento Presto Woody®  
-Pegamento Presto Rapid®

-Pegamento Presto® Carpenters®  
-Resanador Carpenters®

-Presto® Lasur®  
-Pegamento Toro®

**Aprende más en**

[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

**Visítanos en**

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

**Síguenos en**

Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2017.03.14

**Industrias Presto, S.A. de C.V.**

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51