



Presto Flex PU-25® sellador de poliuretano línea impermeabilización



Descripción

Actualización: May/2015

El sellador de poliuretano **Presto Flex PU-25** de un sólo componente es un producto con el más alto estándar de calidad. Puede utilizarse para unir o sellar múltiples aplicaciones.

El curado se efectúa al contacto con la humedad atmosférica, logrando una unión permanente y elástica para sellar y unir materiales con diferentes coeficientes de dilatación.

Materiales

Compatible perfectamente con concreto, ladrillo, aluminio, acero, lámina galvanizada, laminados plásticos, madera, vidrio, plásticos. MDF, aglomerado, compuestos plásticos reforzados como SMC, RIM, FRP y muchos materiales más.

Usos y aplicaciones

Todas las operaciones de pegado y sellado en la industria de la construcción. Sellado de juntas entre mampostería y marcos de puertas y ventanas. Juntas de expansión entre materiales con diferentes coeficientes de dilatación-contracción. Traslapes de láminas metálicas y plásticas en naves industriales. Todo tipo de juntas con movimientos grandes. En la industria automotriz, para la fabricación y reparación de autobuses, trailers, trenes, automóviles, conversiones, etc.

Ventajas

- ✓ Transcurridas 24 horas de su aplicación se obtiene el curado total.
- ✓ No se mancha ni se decolora.
- ✓ Se conserva permanentemente elástico.

Especificaciones

Secado libre al tacto	2 hr
Tiempo de trabajo	1 hr
Tiempo de curado total	24 hr
Dureza, Shore A	25 puntos
Fuerza de tensión	200 psi (Lb/pulg ²)
Elongación	>800%
Gravedad específica	1.2
Resistencia a la temperatura	-40°C hasta 93°C
Colores	Blanco, gris y negro
✓ Cumple con las normas federales (U.S.A) TT-S-00230C y ASTM C-920 tipo S, grado NS, clase 25.	

Precauciones

En superficies húmedas pueden generarse burbujas o ampollas. No se aplique sobre superficies congeladas.

Instrucciones

1. Se aplica con pistola calafateadora manual o neumática.
2. La temperatura de aplicación es de 4°C a 43°C
3. Se puede limpiar con gasolina blanca o thinner inmediatamente después de la aplicación.
4. El acabado puede realizarse con agua jabonosa antes de que forme película. Para un mejor acabado puede utilizarse una espátula.
5. Las reparaciones se realizan con el mismo material.

Almacenamiento y vida de anaquel

12 meses. Por ser un producto que cura con la humedad del ambiente debe almacenarse en un lugar seco, entre 5 y 25°C.

Presentación

Cartucho de 300 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea impermeabilización

-Presto Termic®

-Presto® Band

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51