



Presto® MS Parquet

pegamento flexible para pisos de madera línea pisos



Descripción

Actualización: May/2015

El nuevo **Presto® MS Parquet** es un pegamento elástico de última generación basado en la tecnología MS Polymer. Cura con la humedad ambiental y es libre de solventes y de agua.

Materiales

Duelas, parquet, pisos de ingeniería, pisos de bambú y maderas exóticas contra concreto, azulejo cerámico, mármol, granito, terrazo, triplay, MDF, etc.

Usos y aplicaciones

Presto® MS Parquet se utiliza para la instalación de pisos en zonas residenciales, zonas comerciales de alto tráfico, pisos con calefacción, revestimiento de muros, etc.

Ventajas

- ✓ Permanece flexible, no se cristaliza ni se vuelve quebradizo
- ✓ Gran fijación inicial
- ✓ A prueba de agua
- ✓ Al mismo tiempo es aislante de humedad y de sonido
- ✓ Ayuda a disipar los esfuerzos de tensión sobre la madera
- ✓ Excelente adhesión a variedad de superficies de construcción
- ✓ 100% Sólidos. Excelente rendimiento
- ✓ Para todo tipo de maderas
- ✓ Sin olor. No es inflamable
- ✓ Sustituye a los pegamentos de poliuretano con isocianatos tóxicos
- ✓ Excelente resistencia a la temperatura y al envejecimiento
- ✓ Pegado estructural. Alta fuerza de despegue
- ✓ Ecológico. Libre de solventes y sustancias nocivas al medio ambiente
- ✓ Permite la instalación rápida de grandes superficies

Especificaciones

Base química:	MS Polymer
Densidad:	aprox 1.7 Kg/l
Temperatura de aplicación:	entre 10 °C y 35 °C
Tiempo de trabajo:	30-45 minutos
Tiempo de ajuste:	30-45 minutos
Tiempo de formación de película	1-2 horas
Tiempo para reanudar el tráfico	24 horas
Tiempo de curado total	72 horas

*Rendimiento llana dentada "V" 6 mm	1000-1200 g/m ²
*Rendimiento llana dentada "V" 3 mm	600-800 g/m ²

*El rendimiento puede variar de acuerdo a la porosidad de la superficie y de la madera.

Precauciones

Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. No se almacene el producto en lugares húmedos y proteja el envase de los rayos directos del sol. No lo exponga a temperaturas mayores a 50 °C. No se deje al alcance de los niños.

Preparación de la superficie

1. **No se aplique sobre concreto recién instalado. El concreto deberá tener mínimo 28 días de curado.** La superficie sobre la que se instalará la madera debe estar compacta, nivelada, seca, limpia, libre de polvo, partes sueltas, grasas y contaminantes. Se requiere resanar grietas y rectificar niveles antes de aplicar el producto. Retire residuos viejos de yeso, pintura o pegamento, pues pueden perjudicar la adhesión.
2. Verifique el contenido de humedad de la superficie mediante un higrómetro o medidor de humedad y siga los lineamientos del fabricante de piso. Generalmente no más de 5% de humedad relativa para superficies de cemento.
3. Verifique el contenido de humedad de la madera y siga las recomendaciones del fabricante. Por lo general, la madera deberá estar entre 6 y 8% de humedad. No se recomienda proceder si la madera está por encima de 10% de humedad.

Aplicación del producto

1. Aplique el **Presto® MS Parquet** esparciéndolo con una llana dentada apropiada. No aplique más pegamento del que pueda recubrir con madera en 20 minutos. Respete una franja de 10-15 mm en el perímetro de las paredes y las columnas o estructuras que penetren el piso.
2. Coloque la madera asegurando el ensamble macho-hembra con un martillo. Inspeccione ocasionalmente la parte inferior para verificar que se esté produciendo una adecuada transferencia del pegamento.
3. En caso de dar un acabado al piso, espere por lo menos 12 horas para lijar y dar el terminado. Utilice algún solvente para limpiar las herramientas embarradas con pegamento fresco. El pegamento seco puede removerse con medios mecánicos.

Recomendaciones

- No aplique el producto si existen fuentes de humedad ascendente.
- La temperatura mínima de la superficie deberá ser de al menos 5 °C.
- No se aplique el producto si la humedad ambiental excede el 75%.
- No se aplique si la humedad de la superficie excede los valores recomendados o si la madera está demasiado seca (menos de 6% de humedad).
- No se aplique si la superficie de cemento no ha curado completamente.
- No coloque muebles o artefactos antes de 24 horas de aplicado el producto.

Almacenamiento y vida de anaquel

12 meses en lugar fresco y seco.

Presentación

Cubeta de 18 Kg (3 bolsas de 6 Kg c/u).

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea pisos

-Presto® Parquet Base agua
-Presto® Repara Parquet

-Presto® Parquet B. Solvente
-Presto® Pegapisos PVC

-Presto® Pegalasetas
-Presto Lasur® protector p/ madera

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51

