



## Presto® Parquet Base Solvente

### pisos de madera, ingeniería, duela y parquet línea pisos



#### Descripción

Actualización: Ago/2014

Extraordinario pegamento para pegar pisos de parquet, duela y cualquier tipo de madera a pisos y superficies muy comunes en construcción e incluso sobre mosaico, pisos cerámicos, concreto, cemento, etc.

#### Materiales

Pisos de parquet y duela, (cualquier tipo de madera).

#### Usos y aplicaciones

Se adhiere a pisos y superficies comunes, incluso mosaicos, pisos cerámicos, concreto y cemento. Tiene alta resistencia al calor y a la humedad, puede aplicarse a pisos con calentamiento.

#### Ventajas

- ✓ Secado rápido
- ✓ Alta adherencia
- ✓ Excelente resistencia al calor y a la humedad
- ✓ Muy buena pegajosidad
- ✓ Puede aplicarse en pisos con calentamiento

#### Especificaciones

% de Sólidos:	68-72
Densidad (g/ml)	1.30-1.40
Viscosidad Brookfield	40,000-60,000 cps
Tiempo abierto	25-40 minutos
Rendimiento	de 500 a 700 grs x m <sup>2</sup> (en pisos laqueados) de 900 grs a 1 kg x m <sup>2</sup> (en madera en tablas)

\*El rendimiento puede variar de acuerdo al espesor de la película de pegamento que se aplique.

## Precauciones

Producto inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas. Proteja el envase de los rayos directos del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50 °C. No se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso. Manténgalo lejos del alcance de los niños.

## Preparación de la superficie

1. **No se aplique sobre concreto recién instalado. El concreto deberá tener mínimo 28 días de curado.** La superficie sobre la que se instalará la madera debe estar compacta, nivelada, seca, limpia, libre de polvo, partes sueltas, grasas y contaminantes. Se requiere resanar grietas y rectificar niveles antes de aplicar el producto. Retire residuos viejos de yeso, pintura o pegamento, pues pueden perjudicar la adhesión.
2. Verifique el contenido de humedad de la superficie mediante un higrómetro o medidor de humedad y siga los lineamientos del fabricante de piso. Generalmente no más de 5% de humedad relativa para superficies de cemento.
3. Verifique el contenido de humedad de la madera y siga las recomendaciones del fabricante. Por lo general, la madera deberá estar entre 6 y 8% de humedad. No se recomienda proceder si la madera está por encima de 10% de humedad.

## Instrucciones

1. La superficie debe estar perfectamente limpia y libre de polvo.
2. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de cemento o mezcla.
3. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada.
4. Un pequeño golpe sobre la madera hace la adhesión perfecta.
5. Temperatura óptima de aplicación 10 a 25°C.
6. Limpie las herramientas y embarraduras frescas con alcohol o algún solvente.

## Recomendaciones

- No aplique el producto si existen fuentes de humedad ascendente.
- La temperatura mínima de la superficie deberá ser de al menos 5 °C.
- No se aplique el producto si la humedad ambiental excede el 75%.
- No se aplique si la humedad de la superficie excede los valores recomendados o si la madera está demasiado seca (menos de 6% de humedad).
- No se aplique si la superficie de cemento no ha curado completamente.
- No coloque muebles o artefactos antes de 24 horas de aplicado el producto.

## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

www.ipresto.net  
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51

## Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

## Presentación

Cubeta 20 kg., lata de 5 kg.

### **NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea pisos

-Presto® MS Parquet

-Presto® Pega Losetas

-Presto® Parquet Base Agua

-Presto® Pega Piso PVC

---

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2014.03.15



## Industrias Presto, S.ñ. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51