



Presto Rapid® pegamento a prueba de agua línea madera



Descripción

Actualización: May/2015

Presto Rapid® es un pegamento de poliuretano de un solo componente que reacciona con la humedad ambiental, y que desarrolla una gran fuerza y alta adherencia. Una vez curado, presenta una total resistencia a la humedad. (Uso marino 100% a prueba de agua).

Materiales

Permite pegar la mayoría de los materiales de la construcción, como: madera, yeso, yeso laminado, metal, ladrillo, concreto, espumas aislantes, poliuretano y poliestireno expandido y extruido, yeso, fibrocemento, chapa de madera, lámina de metal, etc., (con la condición de que una de las partes contenga humedad)

Usos y aplicaciones

Fabricación de barcos, carpintería residencial costera, sistemas de refrigeración, fabricación de puertas de fibra de vidrio, paneles sándwich, cajas secas, etc.

Ventajas

- ✓ Uso marino, total resistencia a la humedad
- ✓ 100% sólidos, gran rendimiento
- ✓ 100% poliuretano, no contiene solventes
- ✓ Extraordinaria adherencia
- ✓ Pintable y lijable
- ✓ Adhiere sobre infinidad de superficies

Especificaciones

Apariencia	Similar a la miel
Color	Ambar
Olor	Ligero
Contenido de sólidos	100%
Rendimiento	Aprox. 120 a 250 g/m ²
Tiempo de prensado	30 minutos (a temperatura ambiente)
Tiempo de prensado (caliente)	2 minutos (@ 80°C)
Presión en prensa	40-60 psi
Viscosidad	4,000-7,000 cps.
Contenido de VOC's	Aprox. 1 g/l.

*El rendimiento y el tiempo de secado puede variar de acuerdo al contenido de humedad de la madera y la porosidad de la misma, la cantidad de pegamento aplicado, la humedad atmosférica y la temperatura.

Precauciones

Use guantes cuando haga la aplicación. En caso de contacto con las manos, limpie inmediatamente con una estopa o trapo limpio humedecido con thinner. Mientras esté fresco se puede limpiar fácilmente. Si el pegamento cae accidentalmente en la ropa, puede dejar manchas permanentes, estando fresco, debe limpiarse inmediatamente con thinner. Si existiera contacto accidental con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos, y **acuda inmediatamente con un médico.**

Instrucciones

- A. Las superficies deberán estar limpias, secas y libres de grasa.
- B. Si el clima o las superficies a pegar están muy secos, humedezca ligeramente las superficies.
- C. Aplique una película delgada de adhesivo en una de las superficies usando una brocha o espátula.
- D. Las superficies deben unirse y presionarse inmediatamente y ejercer una presión normal sobre toda la superficie por espacio mínimo de 30 minutos. El curado total se dá hasta las 24 horas.
- E. Para remover los sobrantes de pegamento ya curado de las superficies, use lija, una herramienta de corte o espátula.

Almacenamiento y vida de anaquel

12 meses. Almacénese en un lugar fresco y seco. Este es un producto sumamente sensible a la humedad. Para prolongar la vida de anaquel del producto una vez abierto, cierre muy bien la tapa superior y conserve tapado el envase.

Presentación

Frasco de 1000 g., 500 g. y 250 g.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea madera

-Pegamento Presto Woody®
-Pegamento Carpenters High Tack®

-Pegamento Presto® Carpenters®
-Resanador Carpenters®

-Presto® Lasur®
-Pegamento Toro®

Aprende más en

www.youtube.com/indpresto

Visítanos en

www.ipresto.net

Síguenos en

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14

**Industrias Presto, S.A. de C.V.**

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51