



Presto Speedy® 20g pegamento instantáneo de alta tecnología línea usos múltiples



Descripción

Actualización: Sep/2013

El Pegamento **Presto Speedy®** es un adhesivo instantáneo en base de cianoacrilato de etilo, monocomponente de polimerización espontánea por acción de la humedad ambiente.

Materiales

Metales, hierro, goma, loza, porcelana, plásticos, cuero, corcho, cartón, cerámica, madera.

Usos y aplicaciones

Apto para uso general en reparaciones domésticas, del automóvil y para hobbies. Adhiere una gama sumamente amplia de materiales. Para procesos de montaje en líneas de producción pues permite precisión en la dosificación debido a la viscosidad medio-baja, combinada con su velocidad de polimerización.

Ventajas

- ✓ Secado rápido.

Especificaciones

Sin polimerizar:

Aspecto	Líquido de baja viscosidad, de fuerte olor característico
Color	Incoloro, ligeramente amarillento
Solubilidad	Metiletilcetona (MEK), acetona, nitrometano
Densidad (+25°C)	1,04 a 1,06 g/cm ³
Viscosidad (+25°C)	50-60 mPa.s (Brookfield RVT, spindle 1, 20 RPM)
Holgura máxima de aplicación	0,08 mm.
Velocidad de curado (seg)	acero 3-10, aluminio 3-5, madera 30-40, butilo 5-8, neopreno 5-10, cartón 50-60, ABS 5-10, policarbonato 5-8, papel 60-70, acrílico 3-5, PVC rígido 3-10.

Polimerizado:

Aspecto	Sólido, materia plástica rígida
Color	Incoloro
Temperatura de trabajo	-50 a +80 °C (-65 a + 180 °F)
Resistencia a la tracción	20-28 MPa sobre uniones acero-acero, curado a temperatura ambiente durante 24 horas (ASTM-D-2095-78). Con 25 otros substratos, no metálicos, normalmente cede antes el material.
Resistencia química	% de la resistencia original después de dos semanas en inmersión a 20° C: Kerosene:84%, Etilenglicol:72%, Agua:56%, HCl 10%:60%

Precauciones

No adhiere polietileno, polipropileno, PTFE y las siliconas.

De almacenaje: Mantener en lugares frescos y secos en los envases originales cerrados (a menos de +25°C). La vida útil del producto se prolonga si conservado refrigerado a menos de +5°C. Esperar que retome la temperatura ambiente antes de usar.

De uso: Adhiere la piel y ojos en segundos. No forzar la separación de las áreas epidérmicas adheridas. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua, manteniéndolos irrigados y abiertos. Consultar a un médico si la irritación continúa. Mantener alejado de los niños.

Toxicidad: En caso de uso continuado del producto (no habitual, debido al reducido contenido de los envases y al uso doméstico para el cual el producto es indicado) proveer una extracción de vapores para evitar posibles irritaciones a los ojos y mucosas de las vías respiratorias. El contacto con la piel, salvo el inconveniente de la rápida adhesión, no presenta otros efectos.

Instrucciones

1. Limpiar las superficies. Dejar evaporar los solventes.
2. Aplicar el adhesivo sobre una de las superficies, en la cantidad mínima necesaria para formar una delgada película cuando se unan las piezas. Cuanto más delgada es la película de adhesivo, tanto más resistente será la unión (salvo en el caso de superficies porosas).
3. Ensamblar las piezas inmediatamente.

Almacenamiento y vida de anaquel

15 meses a temperatura ambiente. Este tiempo se puede prolongar manteniendo el producto a menos de 5° C.

Presentación

Frasco con pico y tapa, 20 gr.

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea usos múltiples

-Mastipren®	-Presto® 374	-Mastipanel
-Presto® Filler	-Mastimirrors	-Presto® Foam
-Presto® Gummy	-Presto Speedy Gel®	-Pegamento Hot-Melt

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51