



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Formula C® pegamento automotriz negro línea de contacto



Descripción

Actualización: Ago/2024

El Pegamento de Contacto **Formula C®** es un líquido de color negro, de fuerte olor a solvente, es tóxico, volátil e inflamable.

Materiales

Hule, cuero, piel, plásticos (por el soporte), madera, corcho, laminados plásticos (formica, Wilson Art, etc.) cristal, porcelana, y materiales de difícil pegado.

Usos y aplicaciones

Pega firmemente hule con hule, metal con metal y cualquier combinación de ambos. Empaques, cañuelas, alfombras y emblemas.

Ventajas

- ✓ Alto tack
- ✓ Excelente adhesión a variedad de superficies
- ✓ Alta resistencia al despegue
- ✓ Muy buena resistencia a los rayos U.V.
- ✓ Resiste temperaturas de 90 °C.
- ✓ Rinde hasta 1m² por Lt.
- ✓ No se asienta ni se separa.
- ✓ Se usa 100% (hasta la última gota)
- ✓ Alta resistencia al calor, humedad, gasolina, agua, aceites y grasas.

Especificaciones

Tiempo de secado:	8-10 minutos.
Viscosidad	3500-5500 cps
% de Sólidos	20-22
Resistencia	70 psi
Retención de pegajosidad	4 horas

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda al médico. No se aplique el producto si la temperatura ambiental es menor a 5 °C. Antes de la aplicación proteja las superficies cercanas que puedan mancharse. Agite bien el contenido del envase. No deje abierto el envase.

Instrucciones

1. Limpiar las partes que se van a pegar.
2. Aplicar en ambas partes Pegamento **Formula C®**,
3. Dejar secar completamente (8-10 minutos).
4. Unir las partes presionando fuertemente.

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos.

Presentación

Tubo 060 ml., lata de 125 ml., 250 ml., 500 ml. y 1000 ml. con brocha aplicadora, lata de 4 l. y 18 l.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea de contacto

-Contacto 7000®

-Contacto Presto®

-Pegamento Aeropren®

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S.ñ. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51