



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN  
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



## Pega Molduras

### pegamento para molduras de poliestireno línea usos multiples



#### Descripción

Actualización: Ago/2024

**Pega Molduras** es un pegamento tipo mastique de una sola parte base elastómeros sintéticos y solventes especiales no agresivos para el poliestireno y el plateado de espejos. **Pega Molduras** tiene una fuerte fijación, muy buena resistencia al agua y permanece flexible a través del tiempo.

#### Materiales

Molduras, molduras decorativas y perfiles de madera o PVC rígido, vigas de poliestireno y poliuretano.

#### Usos y aplicaciones

**Pega Molduras** está formulado para el pegado de poliestireno expandido y extruído en bloques o paneles, materiales de aislamientos más comunes en la construcción (lana mineral, paneles de poliuretano) molduras decorativas, plafones, etc., sobre soportes porosos y no porosos. Permite el pegado de mosaicos y espejos decorativos sobre todos los soportes más comunes en la construcción.

#### Ventajas

- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Rinde 1m<sup>2</sup> por cartucho de 300 ml.

#### Especificaciones

Color	Beige
Densidad	1.08
Consistencia	Pastosa
Temperatura de aplicación	12 a 30°C
Rendimiento	15 m. en cordones de 5 mm.
Pegado en porciones o en toda la superficie	de 300 a 1000 gr/m <sup>2</sup>
Tiempo abierto	10 a 20 minutos.
Contenido de sólidos	75 ± 2%
Viscosidad a 20°C	300,000 ± 650,000 cps.
Resistencia a la temperatura	-15°C a -60°C

## Precauciones

Producto inflamable manténgase alejado de flamas abiertas y fuentes de calor. Contiene materiales que desprenden vapores cuya inhalación prolongada puede ser perjudicial. Úse solo en espacios abiertos y bien ventilados. Evite el contacto con manos y ojos puede causar irritación. Lávese cuidadosamente las manos después de usarlo. No se deje al alcance de los niños.

## Instrucciones

1. **Pega Molduras** se puede aplicar con pistola calafateadora o espátula sobre soportes limpios, secos, libres de grasa. Para el pegado de materiales aislantes, el **Pega Molduras** tiene que ser esreado con espátula o en pequeñas porciones sobre la superficie más pareja y rígida (ya sea el soporte o la pieza a pegar). Ponga los dos materiales uniéndolos entre sí para transferir el pegamento entonces, separarlos para permitir la evaporación de solventes.
2. Después de 10 minutos unirlos nuevamente, presionando fuerte. La unión es definitiva.
3. Para espejos decorativos y mosaicos de espejo aplicar sobre el soporte. Presione el espejo contra el substrato para transferir el adhesivo. Esperar 10-15 minutos y colocar el espejo contra el soporte frotando con un trapo suave y seco. La consistencia del pegamento nivelará irregularidades en el soporte de hasta 2 a 3 mm como máximo. La fijación definitiva se alcanzará en 24 horas para espejos y de 28-72 hrs. para materiales aislantes.

## Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en su envase original cerrado a temperatura de 12 a 25°C.

## Presentación

Cubeta 20 kg. Lata 4 kg. Cartucho 300 ml.

**NOTA** Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

## Otros productos de la línea usos múltiples

-Mastipren®  
-Mastimirrors

-Presto® 374  
-Presto Foam

-Presto Filler

### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2015  
*RSGC 1033*  
Terminación 2026.05.15



## Industrias Presto, S.Á. de C.V.

Av. Francia 1674  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [clientes@ipresto.net](mailto:clientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51