



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Presto® Epoxy Transparente Jeringa pegamento epóxico traslúcido línea epóxicos



Descripción

Actualización: Ago/2024

El **Pegamento Presto® Epoxy Transparente** es un pegamento bi-componente, especialmente formulado y desarrollado para efectuar reparaciones súper rápidas. El producto ya curado es claro y transparente como el agua.

Materiales

Es indicado para pegar diversos materiales metálicos y no metálicos entre sí además de uniones con una gran variedad de materiales como madera, cerámica, vidrio, hules, concreto, etc.

Usos y aplicaciones

Es infaltable en todo tipo de taller, la industria, la construcción, agencias de servicio automotriz, la ferretería y el hogar. Por su resistencia a la humedad puede usarse en aplicaciones marinas.

Ventajas

- ✓ Gran resistencia a la tensión y compresión
- ✓ Gran resistencia a la temperatura
- ✓ Excelente resistencia a la salinidad, hidrocarburos, solventes, aceites
- ✓ Excelente resistencia a los ácidos y álcalis débiles
- ✓ Curado súper rápido

Especificaciones

% de Sólidos	100%
Dosificación/mezclado	1:1 resina/catalizador (en peso o volumen)
Tiempo de trabajo	4 a 5 min.
Tiempo de curado	10 a 12 min.
Curado total	1 hora
Temperatura de servicio	hasta 120 °C
Resistencia a la tensión	150 Kg/cm ²
Resistencia a la compresión	900 Kg/cm ²
Dureza Shore D	85 puntos (curado 24 horas)

Precauciones

Si existe contacto con la piel puede causar irritaciones en pieles sensibles. En ese caso lavar con abundante agua y jabón la zona afectada. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y jabón y pedir ayuda médica. Puede ser nocivo en caso de ingestión, solicite ayuda médica inmediata. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Use lentes de seguridad y mascarilla contra polvos si va a lijar, taladrar o maquinar el epóxico ya curado. Una vez curado el pegamento no se considera tóxico.

Instrucciones

1. Para lograr una mejor adhesión, asegúrese de que las partes a pegar están libres de polvo, óxido, pintura, grasa, aceite, desmoldantes, etc.
2. Remueva el sello de la pipeta y oprima el émbolo hasta obtener la cantidad deseada de ambos componentes (resina y catalizador).
3. Mezcle uniformemente hasta que se obtenga un líquido homogéneo.
4. Aplique la mezcla lo más pronto posible en una de las superficies a pegar.
5. Si la presión es insuficiente coloque prensas para asegurar la unión.

Almacenamiento y vida de anaquel

12 meses en lugar fresco y seco. No se exponga a altas temperaturas.

Presentación

Jeringa de 24 ml. Resina (transparente)/Catalizador (transparente)

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Si se requieren aplicaciones verticales recomendamos utilizar:

- Presto® Epoxy Transparente (Pasta 5 min)

Otros productos de la línea epóxicos

- Presto® Epoxy Acero (Jeringa 5 min)
- Presto® Epoxy Acero (Plastilina 5 min)
- Presto® Epoxy Plástico (Plastilina 5 min)
- Presto® Epoxy Acero (Pasta 5 min)
- Presto® Epoxy Bajo Agua (Plastilina 5 min)

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calida
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15



Industrias Presto, S.ñ. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51