



Pegamento PVC El Dorado® especial para tubería sanitaria línea plomería



Descripción

Actualización: Ago/2024

El pegamento **PVC El Dorado®** ha sido diseñado para uso sanitario. Está recomendado para unir tuberías y conexiones que estén sujetas a presión de cédula 40 hasta 4 pulgadas, y en el caso de tuberías que no lleven presión como los sistemas de tubería conduit, gas, agua potable, drenaje, ventilación, etc. hasta 6 pulgadas.

Materiales

Tubería y conexiones de PVC.

Usos y aplicaciones

Unión de tuberías y conexiones sujetas a presión y también las que no llevan presión.

Ventajas

- ✓ Secado Rápido.
- ✓ Cuerpo medio.
- ✓ Cumple la norma ASTM-D2564.

Especificaciones

Apariencia	Líquido transparente
Viscosidad	1000-2000 cps
% de Sólidos	24-27
Tiempo de secado (@ 10-20 °C)	4-5 minutos
Tiempo de secado (@ 20-30 °C)	1-3 minutos
Presión hidrostática mínima	2 horas @ 400 psi
Resistencia al despegue (Lap shear strength):	
2 horas de curado	250 psi
16 horas de curado	500 psi
72 horas de curado	900 psi

Precauciones

Producto inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas. Proteja el envase de los rayos directos del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50 °C. No se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso. Manténgalo lejos del alcance de los niños.

Instrucciones

1. Al aplicar el pegamento dejar secar por 30 segundos y limpiar las embarraduras.
2. Para un manejo confiable deje secar las uniones por 15 minutos antes de manipularlas.
3. Para aplicar presión en la tubería, dejar pasar de 24 a 48 horas.
4. Mantener el envase perfectamente cerrado cuando esté en uso.

Almacenamiento y vida de anaquel

Un año en lugares frescos y secos.

Presentación

Lata de 118ml., 236 ml., 473ml. y 946 ml. con aplicador.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea plomería

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| -PVC Presto® | -PVC Wet Blue | -PVC Heavy Duty® |
| -CPVC Flowguard Gold | -Pasta para soldar Presto® Flux | -Pasta para soldar Presto® |
| -Lubricante PVC Presto® | -Limpiador PVC Presto® | -Presto Sellac® |

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calida
Certificado ISO 9001:2015
RSGC 1033
Terminación 2026.05.15

Producción y comercialización de pegamentos,
selladores, impermeabilizantes, y recubrimientos
de aplicación general



Industrias Presto, S.ñ. de C.V.

Av. Francia 1674
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: clientes@ipresto.net

Tels. y Fax: (33) 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51